

Deski warstwowe ter Hürne GmbH & Co.KG. | Selekcja

Przykładowe zdjęcia i opisy klas drewna – selekcja producenta ter Hürne według klasy wolnej zgodnie z PN-EN 13489

1. Selekcja / Klasa – Dąb jednopasmowy

1. wyselekcjonowany
2. stonowany
3. ekspresyjny
4. żywy / impulsywny



1.1 Klasa Wyselekcjonowana

- Szczególnie harmonijna powierzchnia, która zapewnia umiarkowanie jednolitą grę kolorów bez większych sęków (z wyjątkiem sporadycznie występujących sęków szpilkowych).
- Charakterystyka selekcji:

Opis	Dozwolone	Uwagi	Niedozwolone
Sęki szpilkowe	✓	sporadycznie do 10mm	
Sęki zrośnięte			x
Sęki wypełniane			x
Sęki skrzydłowe			x
Zakorki			x
Pęknięcia powierzchniowe, włosowate			x
Pęknięcia piorunowe			x
Pęknięcia krawędziowe i twardzieli			x
Wypełnienia			x
Biel zdrowy			x
Różnice koloru	✓	umiarkowane	
Błyszcz	✓		
Rdzeń zdrowy			x

Otwarte przestrzenie (w tym sęki) są optymalnie wypełnione, aby zapewnić zamkniętą i wysokiej jakości powierzchnię.



1.1 Klasa Wyselekcjonowana

- Szczegółowe cechy klasy wyselekcjonowanej:



Sęki
szpilkowe



Różnice koloru
(umiarkowane)



Błyszcz



Przykładowa powierzchnia

Uwagi: części niewidoczne: wszystkie właściwości są dozwolone bez ograniczeń dotyczących wielkości lub ilości, pod warunkiem że nie wpływają na wytrzymałość lub trwałość podłogi. Maksymalnie 5 % z kolejnej, bardziej rustykalnej klasyfikacji może być wykorzystane w tej klasyfikacji. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, jego kolor i struktura są różne. Kolor drewna może się zmieniać pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV). W związku z tym przy nowych dostawach mogą wystąpić znaczące różnice w kolorze w stosunku do wzorca. Podane wymiary (rozmiary sęków, długości pęknięć itp.) są przybliżone mogą się zmieniać w górę i w dół..

1.2 Klasa Stonowana

- Zrównoważone usłojenie, niewiele większych sęków i sporadyczne ślady bielu tworzą powierzchnię całkowicie oddającą naturę.
- Charakterystyka selekcji:

Opis	Dozwolone	Uwagi	Niedozwolone
Sęki szpilkowe	✓		
Sęki zrosnięte	✓	do 50mm	
Sęki wypełniane	✓	do 15mm	
Sęki skrzydłowe			x
Zakorki			x
Pęknięcia powierzchniowe, włosowate			x
Pęknięcia piorunowe			x
Pęknięcia krawędziowe i twardzieli			x
Wypełnienia	✓		
Biel zdrowy	✓		
Różnice koloru	✓	harmonijne	
Błyszcz	✓		
Rdzeń zdrowy			x

Otwarte przestrzenie (w tym sęki) są optymalnie wypełnione, aby zapewnić zamkniętą i wysokiej jakości powierzchnię.



1.2 Klasa Stonowana

- Szczegółowe cechy klasy stonowanej:



Sęki szpilkowe



Sęki zrosnięte



Biel zdrowy



Różnice koloru (harmonijne)



Błyszcz



Sęki wypełniane



Wypełnienia



Przykładowa powierzchnia

Uwagi: części niewidoczne: wszystkie właściwości są dozwolone bez ograniczeń dotyczących wielkości lub ilości, pod warunkiem że nie wpływają na wytrzymałość lub trwałość podłogi. Maksymalnie 5 % z kolejnej, bardziej rustykalnej klasyfikacji może być wykorzystane w tej klasyfikacji. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, jego kolor i struktura są różne. Kolor drewna może się zmieniać pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV). W związku z tym przy nowych dostawach mogą wystąpić znaczące różnice w kolorze w stosunku do wzorca. Podane wymiary (rozmiary sęków, długości pęknięć itp.) są przybliżone mogą się zmieniać w górę i w dół.



1.3 Klasa Ekspresyjna

- Większe sęki oraz bogato kontrastujący wygląd powierzchni to typowe cechy klasy ekspresyjnej.
- Charakterystyka selekcji :

Opis	Dozwolone	Uwagi	Niedozwolone
Sęki szpilkowe	✓		
Sęki zrosnięte	✓	do 70mm	
Sęki wypełniane	✓	do 40mm	
Sęki skrzydłowe	✓		
Zakorki	✓		x
Pęknięcia powierzchniowe, włosowate	✓		
Pęknięcia piorunowe	✓	w obrębie sęków	
Pęknięcia krawędziowe i twarde	✓	o długości do 250mm	
Wypełnienia	✓		
Biel zdrowy	✓	do 30mm	
Różnice koloru	✓	zróżnicowana barwa	
Błyszcz	✓		
Rdzeń zdrowy	✓		

Otwarte przestrzenie (w tym sęki) są optymalnie wypełnione, aby zapewnić zamkniętą i wysokiej jakości powierzchnię.



1.3 Klasa Ekspresyjna

- Szczegółowe cechy klasy ekspresyjnej:



Sęki szpilkowe

Sęki zrośnięte

Sęki wypełniane



Pęknięcia krawędziowe i twarde

Wypełnienia

Biel zdrowy



Różnice koloru (zróżnicowane)

Rdzeń zdrowy

Sęki skrzydłowe



Przykładowa powierzchnia

Uwagi: części niewidoczne: wszystkie właściwości są dozwolone bez ograniczeń dotyczących wielkości lub ilości, pod warunkiem że nie wpływają na wytrzymałość lub trwałość podłogi. Maksymalnie 5% z kolejnej, bardziej rustykalnej klasyfikacji może być wykorzystane w tej klasyfikacji. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, jego kolor i struktura są różne. Kolor drewna może się zmieniać pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV). W związku z tym przy nowych dostawach mogą wystąpić znaczące różnice w kolorze w stosunku do wzorca. Podane wymiary (rozmiary sęków, długości pęknięć itp.) są przybliżone mogą się zmieniać w górę i w dół.

1.4 Klasa Żywa / Impulsywna

- Zróżnicowane kształty zarówno małych jak i dużych sęków, starannie wypełnione pęknięcia w połączeniu z dużą grą kolorów i bielą oddają niepowtarzalną i rustykalną powierzchnię.
- Charakterystyka selekcji:

Opis	Dozwolone	Uwagi	Niedozwolone
Sęki szpilkowe	✓		
Sęki zrosnięte	✓	do 80mm	
Sęki wypełniane	✓	do 40mm	
Sęki skrzydłowe	✓		
Zakorki	✓		
Pęknięcia powierzchniowe, włosowate	✓		
Pęknięcia piorunowe	✓		
Pęknięcia krawędziowe i twardzieli	✓		
Wypełnienia	✓		
Biel zdrowy	✓		
Różnice koloru	✓	wszystkie różnice barw	
Błyszcz	✓		
Rdzeń zdrowy	✓		

Otwarte przestrzenie (w tym sęki) są optymalnie wypełnione, aby zapewnić zamkniętą i wysokiej jakości powierzchnię.



1.4 Klasa Żywa / Impulsywna

- Szczegółowe cechy klasy żywej / impulsywnej:



Sęki
wypełniane



Sęki
skrzydłowe



Zakorki



Pęknięcia
piorunowe



Pęknięcia
krawędziowe
i twardzieli



Wypełnienia



Biel zdrowy



Rdzeń
zdrowy



Przykładowa powierzchnia

Uwagi: części niewidoczne: wszystkie właściwości są dozwolone bez ograniczeń dotyczących wielkości lub ilości, pod warunkiem że nie wpływają na wytrzymałość lub trwałość podłogi. Maksymalnie 5 % z kolejnej, bardziej rustykalnej klasyfikacji może być wykorzystane w tej klasyfikacji. Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, jego kolor i struktura są różne. Kolor drewna może się zmieniać pod wpływem światła słonecznego (promieniowanie UV). W związku z tym przy nowych dostawach mogą wystąpić znaczące różnice w kolorze w stosunku do wzorca. Podane wymiary (rozmiary sęków, długości pęknięć itp.) są przybliżone mogą się zmieniać w górę i w dół.